



# Mapeguard WP Ragasztó

**Két komponensű, gyorsan száradó, rugalmas cementkötésű ragasztó a Mapeguard WP 200 és a hozzájuk tartozó speciális elemek közötti átlapolások kötéséhez és ragasztásához**

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

- A **Mapeguard WP 200** közötti átlapolások kötéséhez és ragasztásához.
- A **Mapeguard ST, Mapeguard WP 200** fóliára történő ragasztásához.
- A **Mapeguard IC, Mapeguard EC, Mapeguard PC** kötéséhez és ragasztásához.
- A **Mapeguard WP Ragasztó** alkalmas falakon és padlón történő használatra is.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapeguard WP Ragasztó** két komponensű, cementkötésű habarcs osztályozott finomszemcsés homokból, speciális adalékokkal és vizes diszperziós szintetikus polimerekkel a MAPEI saját kutatólaboratóriumában fejlesztett receptnek megfelelő keverékben.

A két komponens összekeverésekor képlékeny állagú keveréket kapunk. Felvihető ecsettel, hengerrel vagy szórással.

## AJÁNLÁSOK

- Csak akkor használja a **Mapeguard WP Ragasztót**, ha a hőmérséklet  $+5^{\circ}\text{C}$  felett van.
- Ne adjon cementet, adalékanyagot vagy vizet a **Mapeguard WP Ragasztóhoz**.
- A felhordást követően 24 óráig tartsa  $+23^{\circ}\text{C}$ -on és óvja a víztől.

- Meleg időjárás esetén ne tegye ki a terméket (por vagy folyadék) közvetlen napsütésnek bedolgozás előtt.

## HASZNÁLATA

### Aljzatelőkészítés

**Mapeguard WP-t** a **Mapeguard WP 200, Mapeguard ST, Mapeguard IC, Mapeguard EC** vagy **Mapeguard PC** megtisztított felületére kell felvinni.

### A habarcs előkészítése

Öntse a B komponens (a folyadékot) egy megfelelő méretű, tiszta tárolóedénybe. Lassan adagolja hozzá az A komponens (a port), miközben gépi keverővel keveri. A keverési arány: A komponens : B komponens = 1 : 0,9. Gondosan keverje a keveréket (melynek keverési aránya A komponens : B komponens = 1 : 0,9) néhány percig, majd távolítsa el az edény szélére és aljára tapadt port. Folytassa a keverést a teljes elkeveredésig. Javasolt alacsony sebességre állított gépi keverőt használni ehhez a művelethez, hogy ne kerüljön túl sok levegő a keverékbe. Ne keverje a terméket kézzel. A termék bedolgozhatóságának javítása érdekében, a termék hengerrel vagy ecsettel is bedolgozható legyen, a felhasznált latex tömegének legfeljebb 5%-ának megfelelő mennyiségű vizet adjon hozzá.

### A habarcs alkalmazása

A **Mapeguard WP Ragasztó** felhordható ecsettel, hengerrel vagy simítókanállal. Miután felvitte a ragasztót, a **Mapeguard WP 200** vagy a speciális elemek (**Mapeguard ST, Mapeguard IC, Mapeguard EC** vagy **Mapeguard PC**) rétegeinek átfedését a lehető leggyorsabban össze kell illeszteni,

| MŰSZAKI ADATOK (tipikus értékek)                         |                                     |             |
|--|-------------------------------------|-------------|
| A TERMÉK AZONOSÍTÁSA                                     |                                     |             |
|  | A komponens                         | B komponens |
| Állag:   | por                                 | folyékony   |
| Szín:  | világosbarna                        | fehér       |
| Térfogatsúly (g/cm <sup>3</sup> ):                       | 1,3                                 | -           |
| Sűrűség (g/cm <sup>3</sup> ):                            | -                                   | 1,04        |
| Szárazanyag-tartalom (%):                                | 100                                 | 54          |
| A TERMÉK ALKALMAZÁSI ADATAI (+23°C - 50% REL. PÁRATART.) |                                     |             |
| A keverék színe:   | barna                               |             |
| Keverési arány:  | A komponens : B komponens = 1 : 0,9 |             |
| A keverék állaga:  | folyékony                           |             |
| A keverék sűrűsége (kg/m <sup>3</sup> ):                 | 1300                                |             |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány:                       | +5°C és +35°C között                |             |
| A keverék fazékideje:                                    | több mint 45 perc                   |             |

teljesen, légbuborékoktól mentesen belesimítva azokat a ragasztóba. Ajánlott a tömítőszalagot egy fogazott simítókanál sima oldalával ferde szögben nyomást gyakorolva a helyére nyomni. Lehetséges megfelelő nyomóhengert is használni. A száradás és a felhordás ideje magasabb hőmérsékleten rövidebb, a hőmérséklet csökkenésével pedig növekszik. A felhordástól a végső igazításig a környezeti hőmérséklet nem lehet +5°C-nál alacsonyabb. Az anyag felhasználható falakon és padlón történő alkalmazásra is. Ha LVT burkolatot fektet, használja a **Mapeguard WP Ragasztó-t** a **Mapeguard WP 200** aljzatra ragasztásához, és nézze meg a **Shower System 4 LVT<sup>1</sup>** rendszer termékismertetőjét.

#### Tisztítás

A szerszámokat és a tárolóedényeket bő vízzel kell megtisztítani, amíg a **Mapeguard WP Ragasztó** még friss. A felületeket a ragasztó megszáradása előtt nedves ronggyal kell megtisztítani.

#### ANYAGSZÜKSÉGLET

5 cm átlapolás a **Mapeguard WP Ragasztó**-val kb. 100 g/m.

12 cm átlapolás a **Mapeguard WP Ragasztó**-val kb. 250 g/m.

#### CSOMAGOLÁS

6,65 kg-os egység (3,5 kg-os zsák és 3,15 kg-os kanna).

#### TÁROLÁS

A **Mapeguard WP Ragasztó** A komponense az eredeti csomagolásában, száraz helyen tartva 24 hónapig tárolható.

A **Mapeguard WP Ragasztó** B komponense 24 hónapig tárolható.

A **Mapeguard WP Ragasztót** száraz helyen, legalább +5°C hőmérsékleten kell tárolni.

A **Mapeguard WP Ragasztó** A komponense megfelel az EC 40 1907/2006 számú (REACH) szabvány XVII. melléklete 47. pontjában foglaltakkal.

## **AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK**

A **Mapeguard WP Ragasztó** A komponense a hatályos szabályozások szerint történő keverékosztályzásnak megfelelően nem tekintendő veszélyes anyagnak.

Speciális hidraulikus kötőanyagot tartalmaz, amely, ha izzadsággal vagy más testnedvekkel kerül érintkezésbe, enyhén irritáló lúgos reakció keletkezhet. A **Mapeguard WP Ragasztó** B komponense a bőrrel érintkezve irritációt okozhat.

Ajánlott védőkesztyűt és védőszemüveget viselni, valamint be kell tartani a vegyszerek kezelésének általános szabályait. Ha a termék érintkezésbe került a szemmel vagy a bőrrel, azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz.

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó további és részletesebb információk az anyag Biztonsági Adatlapjának legfrissebb verzióján található.

A TERMÉK SZAKIPARI FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT.

### **FIGYELMEZTETÉS**

*Bár a jelen termék-adatlapon feltüntetett műszaki információk és ajánlások megfelelnek a legjobb tudásunknak és tapasztalatainknak, a fenti információkat minden esetben kizárólag útmutatóként és a hosszútávú gyakorlati alkalmazás által megerősítendőnek kell tekinteni; ezért ha használni kívánja a terméket, előzetesen győződjön meg arról, hogy alkalmas-e a kívánt célra. A termék*

*használatából származó következményekért minden esetben egyedül a felhasználó felelős.*

**Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról:  
[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)**

### **JOGI NYILATKOZAT**

**A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.**

**A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapon.**

**A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.**



A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) weboldalon hozzáférhetők.**



**Mapeguard WP  
Ragasztó**



**MAPEI®**  
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen  
másolása tilos és törvény által büntetendő

10-5-2019 (H)