

LASSELSBERGER - KNAUF



CASTONE TOP

MŰKŐ FELÜLETI TÖMÍTŐ

Cikkszám: K00452255 fehér

Tulajdonságok:

- CaStone műkővel színazonos
- finomszemcsés
- 5 kg-os csomagolás

Előnyök:

- dekoratív
- tartós
- könnyen feldolgozható
- kül- és beltérben alkalmazható



Természetes kövek finom őrleményének felhasználásával készült, gyárilag előkevert cementkötésű anyag, melyet a felhasználás helyszínén vízzel kell összekeverni.

Alkalmazások:

Műkőből készült lépcsők, járdák sírkövek, ablakpárkányok, kerítés- és kémény fedkövek első csiszolás utáni felületének javítására, tömítésére használjuk. Kizárólag a műkő felületekhez kapcsolódva kontakt formában, vékony rétegben dolgozzuk fel.

Kiemelt alkalmazások:

- CaStone műkő felületek tömítése, javítása

MŰSZAKI ADATOK:

nyomószilárdság:	>40 N/mm ²
hajlítószilárdság:	>7 N/mm ²
rétegvastagság:	0-2 mm
anyagszükséglet:	kb. 1 kg/m ²
max. szemcseméret:	0,25 mm
bekeverés: (keverővíz)	kb. 1,5 l/zsák
keverési idő:	3-5 perc
bedolgozási idő:	1 óra
műveleti idő:	10-30 perc
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
járható:	kb. 1 nap múlva
terhelhető:	kb. 1 hét múlva (+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)
csomagolás:	5 kg-os tasakban
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.
kötőanyag:	cement
cikkszám:	K00452255
szabvány:	MSZ EN 13813
EINECS:	266-046-4

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a CaStone

Top felhordását megelőző műveletek: Az alapfelület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- olaj- és szennyeződésmentes. Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.

Feldolgozás: Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot a hozzáadott vízzel kézi keverőgéppel képlékeny állagúra keverjük.

A 60-as koronggal megcsiszolt műkő felületét portalanítjuk, benedvesítjük és teljes egészében áthúzzuk műkő javító habarccsal, majd 2-3 óra múlva 80-as koronggal ismét megcsiszoljuk

FIGYELMEZTETÉS:

A pontos anyagszükséglet meghatározása érdekében javasoljuk mintafelület elkészítését! Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. A műkő tömítőt kötési idő alatt fagy nem érheti!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

CaStone

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
Zöld szám: 06 80 949 501

LASSELSBERGER - KNAUF
vevoszolgalat

FLOOR
system