

# LASSELSBERGER - KNAUF



## GLETTI FINISH DISZPERZIÓS BELTÉRI GLETT

Cikkszám: K00811761

### Tulajdonságok:

- Q3-Q4 minőséghez
- Hófehér
- Diszperziós kötőanyagú
- 0-3 mm rétegvastagságban

### Előnyök:

- Kézzel és géppel is felhordható.
- Kiváló felhordási tulajdonságok
- Fokozottan ellenálló felületet ad



A Gletti Finish gyárilag előre kevert poralapú glettanyag, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni. Szerves kötőanyagot, ásványi adalékanyagokat és speciális adalékszereket tartalmaz.

### Alkalmazások:

Régi és új lakóépületek, középületek, ipari objektumok simított belső falazatának fehér színű befejező rétegeként, mészcement, gipszes vakolat vagy gipszkarton felületre. Környezeti hatásoktól védett kültéri felületeken is alkalmazható. Simítóvakolatokra vagy Renti javítóhabarccsal előkészített felületekre, 0-3 mm rétegvastagságban. Festhető, tapétázható felületet ad.

### Kiemelt alkalmazások:

- Extra sima beltéri felületek kialakítására
- Vizes helyiségekben és felületfűtéshez is

## MŰSZAKI ADATOK:

tapadószilárdság:	>0,5 N/mm <sup>2</sup>
anyagszükséglet:	kb. 1,4 kg/m <sup>2</sup> mm-enként
keverővíz:	kb. 0,36 l/kg
száradási idő:	5 óra
csomagolás:	20 kg papírszakokban 1,08 to EUR raklapon zsugorfóliázva
tárolás:	Eredeti csomagolásban, száraz, fedett helyen a gyártástól számított 12 hónapig
cikkszám:	K00811761

## FELDOLGOZÁS:

### Alapfelülettel szembeni követelmények:

Az alapfelületnek szilárdnak, egyenletesnek, teherbírónak és száraznak kell lennie. Erősen nedvszívó alapfelületet a glettanyag felhordása előtt Intergrund alapozóval szükséges impregnálni, és legalább 8 órán keresztül száradni kell hagyni. Nem kielégítően nedvszívó vagy tükörsima felületeket a felhordás előtt Kontakt B Plus tapadóhíddal kell ellátni.

### Feldolgozás:

A Gletti Finish 20 kg-os zsákokban kapható. Az építkezés helyszínén az anyagot vödörbe töltjük és vízzel keverjük össze, míg az teljesen csomómentes nem lesz. A keverés történhet gépi keverővel, fúrógépbe fogott keverőszárral vagy kézzel. 15 perc elteltével keverje át ismét az anyagot, ezzel a Gletti Finish felhordásra kész. A bekevert anyagot géppel vagy rozsdamentes simítóval, kézzel hordjuk fel, legalább két rétegben. A második

réteg felhordása az első réteg után 5 órával lehetséges.

A rétegvastagság függ az alapfelület minőségétől. A felhordott anyag maximális rétegvastagsága összesen 3 mm lehet.

A glettanyag felhordása +5°C fölött ajánlott. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Az anyagot a kötési idő alatt fagytól védeni kell!

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

## AJÁNLOTT TERMÉKEK:

**Átfestés előtti alapozáshoz:** Intergrund diszperziós alapozó és Kontakt B Plus kvarcscemcsés tapadóhíd

**Átfestéshez beltérben:** M-Top, PrimoTop és Intertop beltéri falfestékek

## KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a

[www.epitomegoldasok.lb-knauf.hu](http://www.epitomegoldasok.lb-knauf.hu) oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

## GLETTI FINISH BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

**kétszeri átkeverés**

5 perc

**Műveleti idő: 1-5 perc**

**Bedolgozhatósági idő\***

**24 órán belül ajánlott**

**Száradás\*\*:** 5 óra

**Műveleti idő:** az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

**Bedolgozhatósági idő:** Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (ha a munkát hosszabb időre megszakítjuk, az anyagot tároljuk lezárt vödörben)

\*a bekeveréstől számítva, \*\*a felhordástól számítva

# LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,  
e-mail: [vevoszolgalat@lb-knauf.hu](mailto:vevoszolgalat@lb-knauf.hu), [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu)

LASSELSBERGER - KNAUF  
vevőszolgálat

**WALL**  
system